

# Skamol Lime Mortar

	Valeur	Unité
<b>Rapport de mélange</b>		
Chaux hydratée	35	kg
Chaux hydraulique (NHL)	65	kg
Sable quartzeux	499	kg
Latex naturel	< 1	%
<b>Caractéristiques</b>		
Teneur en chlorure	< 0,1	%
Conductivité thermique (valeur du tableau)	0,90	W/mK
Résistance au gel/dégel	MX1 à MX 4	
<b>Informations générales</b>		
Taille du sac	20	kg
Consommation, 7 mm (par sac)	2,5	m <sup>2</sup>
Durée de conservation	24	mois
Température de versement	+5 à +25	°C
Temps d'ouverture à +20 °C	60	minutes
Ajout d'eau (par sac)	4,5	L
Classement de réaction au feu (EN 13501-1 + A1)	Classe A1	
Numéro de tarif HS (Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises)	3824.50.90	
Couleur	Blanc cassé	



Les données sont les résultats moyens des tests réalisés selon des procédures standard et sont susceptibles de varier. Les données présentées dans cette fiche technique sont fournies en toute bonne foi en tant que service technique et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les coquilles et erreurs sont exclues. Dernière révision : 8.12.2023

## Skamol Southern Europe, Middle East & Africa

Cami de Migdia 10, 43893 Altafulla, Espagne

Tél.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

