

	Wert	Einheit
Maximale Betriebstemperatur	950	°C
	1.742	°F
Fülldichte	450	kg/m ³
	28	lb/ft ³
Kaltdruckfestigkeit (DS/EN ISO 8895_2006)	1,5	MPa
	218	lb/in ²
Linearer Nacherwärmungsschwund (EN 1094-6:1999) 12 Stunden bei 900°C (1.652°F)	1,0	%
Gesamtporosität (EN 1094-4:1995)	79	%
Wärmeausdehnungskoeffizient bei 20°C - 750°C (68°F - 1.382°F)	3,0	×10 ⁻⁶ K ⁻¹
	1,6	×10 ⁻⁶ °F ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit (EN 993-11:1998)	> 30	Zyklen

Wärmeleitfähigkeit (ASTM C-182)	Mittel temperatur		
		200°C	0,10
	400°C	0,13	W/(m×K)
	600°C	0,15	W/(m×K)
	800°C	0,17	W/(m×K)
	392°F	0,69	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	752°F	0,90	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1,112°F	1,04	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1,472°F	1,18	BTU/(ft ² ×h×°F/in)

Chemische Analyse			
Siliziumdioxid	SiO ₂	86	%
Titandioxid	TiO ₂	0,3	%
Eisenoxid	Fe ₂ O ₃	2,8	%
Aluminiumoxid	Al ₂ O ₃	6,1	%
Magnesiumoxid	MgO	0,8	%
Kalziumoxid	CaO	0,3	%
Natriumoxid	Na ₂ O	0,2	%
Kaliumoxid	K ₂ O	1,3	%
Glühverlust bei 1.025°C (1.877°F)	LOI	0,7	%

HS Tarifnummer (Harmonisiertes System zur Warenbezeichnung und Kodierung)	6901.00.00	
Farbe	Orange	

Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 13.1.2021

Größe	Länge	Breite	Stärke
Maximal			
Minimum	Nach Ihrem Wunsch	Nach Ihrem Wunsch	
Standardtoleranzen*			
Bearbeitete Toleranzen*			

*Dimensionale Toleranzen hängen von Länge und Breite ab

Allgemeine Informationen

Nicht alle Größenkombinationen sind für die Bestellung verfügbar.
Kontaktieren Sie Skamol für eine bestimmte Größe.

Standardgrößen

Überprüfen Sie Ihre Skamol Preisliste oder kontaktieren Sie Skamol.

Bearbeitung

Spezielle Formen, die nach Kundenwunsch bearbeitet werden, können für spezifische Konstruktionsanforderungen geliefert werden.

Verpackung

Die Produkte werden nach dem Skamol-Standard verpackt.



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 13.1.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com