

	Värde	Enhet
Högsta drifttemperatur	1.000 1.832	°C °F
Bulkdensitet	950 59	kg/m ³ lb/ft ³
Kalltryckhållfasthet (DS/EN ISO 8895_2006)	18,0 2.610	MPa lb/in ²
Brottmodul (EN 993-6:1995)	4,0 580	MPa lb/in ²
Linjär krympning vid återuppvärmning (EN 1094-6:1999) efter 12 timmar vid 950°C (1.742°F)	1,0	%
Total porositet (EN 1094-4:1995)	60	%
Reversibel värmeutvidgningskoefficient vid 20°C till 750°C (68°F till 1.382°F) (NF EN 821-1)	3,0 1,7	×10 ⁻⁶ K ⁻¹ ×10 ⁻⁶ °F ⁻¹
Termisk chockbeständighet (EN 993-11:1998)	> 30	Cykler

Värmeledningsförmåga (ASTM C-182)	Medeltemperatur		
	200°C	0,22	W/(m×K)
	400°C	0,24	W/(m×K)
	600°C	0,25	W/(m×K)
	800°C	0,26	W/(m×K)
	392°F	1,53	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	752°F	1,66	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1.112°F	1,73	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1.472°F	1,80	BTU/(ft ² ×h×°F/in)

Kemisk analys			
Kiseldioxid	SiO ₂	77	%
Titandioxid	TiO ₂	0,7	%
Järnoxid	Fe ₂ O ₃	7,0	%
Aluminiumoxid	Al ₂ O ₃	9,0	%
Magnesiumoxid	MgO	1,3	%
Kalciumoxid	CaO	0,8	%
Natriumoxid	Na ₂ O	0,4	%
Kaliumoxid	K ₂ O	1,6	%
Svaveltrioxid	SO ₃	1,0	%
Glödningsförlust vid 1.025°C (1.877°F)	LOI	1,0	%

HS-nummer (Harmonized Commodity Description and Coding System)	6901.00.00	
Färg	Röd	

Datan är genomsnittliga resultat av tester utförda enligt standardprocedurer och är föremål för variation. Uppgifterna i detta datablad levereras i god tro som en teknisk service och kan ändras utan föregående meddelande. Med reservation för fel och tryckfel. Revisionsnummer: 13.1.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com



Storlek	Längd	Bredd	Tjocklek
Max.	250mm	124mm	76mm
Min.	Enligt din specifikation	Enligt din specifikation	38mm
Standardtoleranser*	+0,5mm, -1,0mm / 1% (den större)	+0,5mm, -1,0mm / 1% (den större)	+0,5mm, -1,0mm / 1% (den större)
Bearbetade toleranser*	+0,5mm, -1,0mm / 1% (den större)	+0,5mm, -1,0mm / 1% (den större)	+0,5mm, -1,0mm / 1% (den större)

*Dimensionstoleranser beror på längd och bredd

Allmän information

Alla storlekskombinationer är inte tillgängliga för beställning.

Kontakta Skamol för toleransen för en specifik storlek.

Standardstorlekar

Se Skamol-prislistan eller kontakta Skamol.

Bearbetning

Specialformer som bearbetas enligt kundens specifikation kan tillhandahållas för särskilda konstruktionskrav.

Förpackning

Produkterna förpackas enligt Skamol-standard.



Datan är genomsnittliga resultat av tester utförda enligt standardprocedurer och är föremål för variation. Uppgifterna i detta datablad levereras i god tro som en teknisk service och kan ändras utan föregående meddelande. Med reservation för fel och tryckfel. Revisionsnummer: 13.1.2021

Skamol Group


Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33


www.skamol.com

Tillgängliga former

1. Square




2. Side arch




3. End arch




4. Double side arch




5. Side skew




6. End skew




7. Double side chamfer



8. Dome brick



9. Tapered stretcher



10. Tapered header



a: Längd
 b: Bredd
 c: Tjocklek
 d: Övrig
 e: Övrig
 f: Övrig
 g: Övrig

Datan är genomsnittliga resultat av tester utförda enligt standardprocedurer och är föremål för variation. Uppgifterna i detta datablad levereras i god tro som en teknisk service och kan ändras utan föregående meddelande. Med reservation för fel och tryckfel. Revisionsnummer: 13.1.2021