

	Valore	Unità di misura
Temperatura massima di esercizio	1.000	°C
	1.832	°F
Peso volume, secco	225	kg/m ³
	14	lb/ft ³
Resistenza alla compressione a freddo (DS/EN ISO 8895_2006)	2,6	MPa
	377	lb/in ²
Modulo di rottura (EN 993-6: 1995)	1,3	MPa
	189	lb/in ²
Ritiro lineare (EN 1094-6:1999) dopo 12 ore a 950°C (1.742°F)	1,0	%
Porosità totale (EN 1094-4:1995)	91	%
Rottura per compressione (EN 993-9:1997) dopo 50 ore a 800°C (1.472°F), carico 0,1 MPa (14,5lb/in ²)	3,3	%
Coefficiente di espansione termica reversibile (BS 1902:1990) da 20°C a 750°C (68°F a 1.382°F)	5,5	×10 ⁻⁶ K ⁻¹
	3,1	×10 ⁻⁶ F ⁻¹

Conducibilità termica (ASTM C-182)	Temperatura media		
		200°C	0,08
	400°C	0,10	W/(m×K)
	600°C	0,12	W/(m×K)
	800°C	0,14	W/(m×K)
	392°F	0,55	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	752°F	0,69	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1.112°F	0,83	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1.472°F	0,97	BTU/(ft ² ×h×°F/in)

Analisi chimica			
Ossido di silicio	SiO ₂	47	%
Ossido di alluminio	Al ₂ O ₃	0,2	%
Ossido ferrico	Fe ₂ O ₃	0,1	%
Ossido di magnesio	MgO	0,4	%
Ossido di calcio	CaO	42	%
Ossido di sodio	Na ₂ O	0,1	%
Ossido di potassio	K ₂ O	0,1	%
Perdita al fuoco 1.025°C (1.877°F)	LOI	9	%

Test di non combustibilità (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Classe A2-s1,d0
Codice doganale HS(Sistema armonizzato)	6806.90.00
Colore	Grigio

I dati sopra riportati sono i risultati medi dei test condotti secondo procedure standard e sono soggetti a variazioni. I dati contenuti in questa scheda sono forniti in buona fede come servizio tecnico e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori ed errori di stampa. Numero di revisione: 15.9.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danimarca
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com



Dimensione	Lunghezza	Larghezza	Spessore
Massimo	2.440mm	1.220mm	105mm
Minimo	Secondo le vostre specifiche	Secondo le vostre specifiche	20mm
Tolleranze tavole standard*	Fino a $\pm 2,5$ mm	Fino a $\pm 2,5$ mm	Fino a $\pm 1,5$ mm
Tolleranze per pezzi a taglio*	Fino a $\pm 2,5$ mm	Fino a $\pm 2,5$ mm	Fino a $\pm 1,0$ mm

*Le tolleranze dipendono dalle dimensioni di larghezza e lunghezza

Informazione Generale

Non tutte le gamme di dimensioni sono disponibili per ordini.

Vi preghiamo di contattare Skamol riguardo a tolleranze per dimensioni specifiche.

Tavole Standard

Riferitevi al listino prezzi Skamol oppure contattate Skamol per le vostre richieste.

Pezzi a taglio

Possono essere forniti pezzi speciali a taglio secondo le vostre specifiche richieste.

Imballo

Tutti i prodotti sono imballati scondo gli standard Skamol.



I dati sopra riportati sono i risultati medi dei test condotti secondo procedure standard e sono soggetti a variazioni. I dati contenuti in questa scheda sono forniti in buona fede come servizio tecnico e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori ed errori di stampa. Numero di revisione: 15.9.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danimarca

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com