

Skamo Ceramic V-1100 (375)

Industry

	值	单位
最高工作温度	1,100	° C
体积密度	375	kg/m ³
常温耐压强度 (EN ISO 8895)	1,3	MPa
抗裂系数 (EN 12089)	0,3	MPa
重烧线性收缩率 (EN 1094-6) 12小时在 1.000° C	1,0	%
总孔隙度 (EN 1094-4)	85	%
可逆热膨胀系数在 20° C 至 750° C	11,0	× 10 ⁻⁶ K ⁻¹
抗热震性 (EN 993-11)	> 30	周期

导热系数 (ASTM C-182)	平均温度		
	200° C	0,12	W/(m×K)
	400° C	0,15	W/(m×K)
	600° C	0,16	W/(m×K)
	800° C	0,19	W/(m×K)

化学分析值			
二氧化硅	SiO ₂	46	%
二氧化钛	TiO ₂	0,7	%
三氧化二铁	Fe ₂ O ₃	5,5	%
氧化铝	Al ₂ O ₃	7,0	%
氧化镁	MgO	19,0	%
氧化钙	CaO	3,5	%
氧化钠	Na ₂ O	0,2	%
氧化钾	K ₂ O	10,0	%
烧失量在 1.025° C	LOI	7,0	%

HS 关税编号 (国际商品统一分类制度)	6806.90.00	
颜色	沙色	

数据是在标准程序下所进行测试的平均结果，可能会有变化。此数据表中包含的数据是出于善意作为技术服务提供的，如有更改，恕不另行通知。印刷错误和误差除外。修订号：7.12.2023

施盖莫 (上海) 贸易有限公司
中国上海市黄浦区瑞金一路139号3楼
Tel: +86 21 6125 0677
info@skamol.com
www.skamol.com



Skamol Ceramic V-1100 (375)

尺寸	长	宽	厚
最大尺寸	1.260mm	1.000mm	134mm
最小尺寸	根据订货条件	根据订货条件	25mm
标准公差*	最大±4,0mm	最大±2,5mm	最大±1,0mm
机加工后的公差*	最大±2,5mm	最大±2,5mm	最大±1,0mm

*尺寸误差和长度以及宽度有关

基本信息

不是所有的尺寸组合都可以订货。
请与Skamol联系以了解特定尺寸的公差。

标准尺寸

查看Skamol的价格清单或者联系Skamol。

机加工

可根据客户的特殊要求加工特殊形状。

包装

产品将按照Skamol标准进行包装。



数据是在标准程序下所进行测试的平均结果，可能会有变化。此数据表中包含的数据是出于善意作为技术服务提供的，如有更改，恕不另行通知。印刷错误和误差除外。修订号：7.12.2023

施盖莫（上海）贸易有限公司

中国上海市黄浦区瑞金一路139号3楼

Tel: +86 21 6125 0677

info@skamol.com

www.skamol.com

