

	Wartość	Jednostka
Maksymalna temperatura użytkowa	1.000	°C
	1.832	°F
Gęstość nasypowa	225	kg/m ³
	14	lb/ft ³
Wytrzymałość na ściskanie (DS/EN ISO 8895_2006)	2,6	MPa
	377	lb/in ²
Wytrzymałość na zginanie (EN 993-6: 1995)	1,3	MPa
	189	lb/in ²
Skurcz liniowy ponownego nagrzewania (EN 1094-6:1999) 12 godzin w 950°C (1.742°F)	1,0	%
Całkowita porowatość (EN 1094-4:1995)	91	%
Odształcanie się pod wpływem nacisku (EN 993-9:1997) 50 godzin w 800°C (1472°F), ciężar 0,1MPa (14,5lb/in ²)	3,3	%
Współczynnik rozszerzalności termicznej (BS 1902: sekcja 5.3:1990) przy 20°C - 750°C (68°F - 1.382°F)	5,5	×10 ⁻⁶ K ⁻¹
	3,1	×10 ⁻⁶ F ⁻¹

Przewodność cieplna (ASTM C-182)	Średnia temperatura		
	200°C	0,08	W/(m×K)
	400°C	0,10	W/(m×K)
	600°C	0,12	W/(m×K)
	800°C	0,14	W/(m×K)
	392°F	0,55	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	752°F	0,69	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1.112°F	0,83	BTU/(ft ² ×h×°F/in)
	1.472°F	0,97	BTU/(ft ² ×h×°F/in)

Analiza chemiczna			
Krzemionka	SiO ₂	47	%
Tlenek glinu	Al ₂ O ₃	0,2	%
Tlenek żelaza	Fe ₂ O ₃	0,1	%
Tlenek magnezu	MgO	0,4	%
Tlenek wapnia	CaO	42	%
Tlenek sodu	Na ₂ O	0,1	%
Tlenek potasu	K ₂ O	0,1	%
Straty przy zapaleniu w 1.025°C (1.877°F)	LOI	9	%

Testy niepalności (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasa A2-s1,d0
Numer taryfy HS (Zharmonizowany System Oznaczenia i Kodowania Towarów)	6806.90.00
Kolor	Szary

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahanom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku. Numer referencyjny 12.1.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com



Wymiar	Długość	Szerokość	Grubość
Maksymalny	2.440mm	1.220mm	105mm
Minimalny	Zgodnie ze specyfikacją klienta	Zgodnie ze specyfikacją klienta	20mm
Standardowe tolerancje*	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 1,5$ mm
Tolerancje przy obróbce*	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 2,5$ mm	Do $\pm 1,0$ mm

*Tolerancje związane z wymiarami zależą od długości i szerokości

Informacje ogólne

Nie wszystkie kombinacje wielkości dostępne są przy składaniu zamówień.

Skontaktuj się ze Skamol celem uzyskania informacji dotyczących konkretnych rozmiarów.

Standardowe wymiary

Sprawdź listę cen Skamol lub skontaktuj się ze Skamol celem przedłożenia swojego zamówienia.

Obróbka skrawaniem

Możliwe jest dostarczenie specjalnych kształtów wyciętych zgodnie ze specyfikacjami klienta dla konkretnych potrzeb.

Pakowanie

Produkty zostaną zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami Skamol.



Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahanom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku. Numer referencyjny 12.1.2021

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com