

	Значение	Ед.
Максимальная рабочая температура	1.100	°C
	2.012	°F
Насыпной вес	600	кг/м <sup>3</sup>
	38	фунт/фут <sup>3</sup>
Холодная прочность на раздавливание (DS/EN ISO 8895_2006)	4,2	МПа
	609	фунт/дюйм <sup>3</sup>
Коэффициент прочности на разрыв при изгибе (EN 993-6:2018)	1,6	МПа
	232	фунт/дюйм <sup>3</sup>
Линейная усадка при нагреве (EN 1094-6:1999) 12 часа при 1.000°C (1.832°F)	1,0	%
Общая пористость (EN 1094-4:1995)	76	%
Коэффициент обратимого термического расширения (BS 1902: раздел 5.3:1990) при 20°C - 750°C (68°C - 1.382°F)	11,0	×10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
	6,1	×10 <sup>-6</sup> F <sup>-1</sup>
Стойкость к тепловому удару (EN 993-11:1999)	> 30	циклов

Теплопроводность (ASTM C-182)	Средняя температура	
		200°C
	400°C	0,18 Вт/(мхК)
	600°C	0,20 Вт/(мхК)
	800°C	0,22 Вт/(мхК)
	392°F	1,11 ВТУ/(фут <sup>2</sup> хчх°F/дюйм)
	752°F	1,25 ВТУ/(фут <sup>2</sup> хчх°F/дюйм)
	1.112°F	1,39 ВТУ/(фут <sup>2</sup> хчх°F/дюйм)
	1.472°F	1,53 ВТУ/(фут <sup>2</sup> хчх°F/дюйм)

Химический анализ			
Кремнезем	SiO <sub>2</sub>	46	%
Двуокись титана	TiO <sub>2</sub>	0,7	%
Окись железа	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,5	%
Глинозем	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7,0	%
Окись магния	MgO	19,0	%
Окись кальция	CaO	3,5	%
Окись натрия	Na <sub>2</sub> O	0,2	%
Окись калия	K <sub>2</sub> O	10,0	%
Потери при возгорании при 1.025°C (1.877°F)	LOI	7,0	%

Номер тарифа HS (Согласованная система описания и кодирования товаров)	6806.90.00
Цвет	Песок

Данные представляют собой средние результаты испытаний, проведенных в рамках стандартных процедур и подлежат изменениям. Данные, содержащиеся в этом списке данных, поставляются добровольно в рамках технических услуг и могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможны опечатки и ошибки. Редакция: 15.3.2023

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания

Тел.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)



Размер	Длина	Ширина	Толщина
Макс.	1.260мм	1.000мм	80мм
Мин.	По вашим техническим условиям	По вашим техническим условиям	10мм
Стандартные допуски*	До $\pm 4,0$ мм	До $\pm 2,5$ мм	До $\pm 1,0$ мм
Допуски на обработку*	До $\pm 2,5$ мм	До $\pm 2,5$ мм	До $\pm 1,0$ мм

\*Допуски размеров зависят от длины и ширины

## Общая информация

Не все комбинации размеров доступны для заказа.

Свяжитесь с компанией Skamol для получения информации о допуске для конкретного размера.

## Стандартные размеры

Сверьтесь с прайс-листом Skamol или обратитесь в компанию Skamol с вашим вопросом.

## Обработка

При наличии особых технических условий и проектных требований заказчика возможно изготовление специализированных форм.

## Упаковка

Вся продукция будет упакована по стандартам компании Skamol.



Данные представляют собой средние результаты испытаний, проведенных в рамках стандартных процедур и подлежат изменениям. Данные, содержащиеся в этом списке данных, поставляются добровольно в рамках технических услуг и могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможны опечатки и ошибки. Редакция: 15.3.2023

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания

Тел.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)