

# Skamo Stove Shape 475

Building

	Valoare	U.M.
Temperatura maximă de utilizare	1.100	°C
	2.012	°F
Densitate vrac	475	kg/m <sup>3</sup>
	30	lb/ft <sup>3</sup>
Rezistență la compresiune la rece (DS/EN ISO 8895_2006)	2,5	MPa
	323	lb/in <sup>2</sup>
Modulul de rupere (EN 993-6:2018)	0,8	MPa
	116	lb/in <sup>2</sup>
Contrație liniară la reîncălzire (EN 1094-6:1999) după de ore la 1.000°C (1.832°F)	1,0	%
Porozitate totală (EN 1094-4:1995)	81	%
Coeficient de dilatare termică reversibilă (BS 1902:1990) la 20°C până la 750°C (68°F până la 1.382°F)	11,0	×10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
	6,1	×10 <sup>-6</sup> F <sup>-1</sup>
Rezistență la șocuri termice (EN 993-11:1999)	> 30	Cicluri

Conductivitate termică (ASTM C-182)	Temperatura medie		
	200°C	0,14	W/(m×K)
	400°C	0,17	W/(m×K)
	600°C	0,19	W/(m×K)
	800°C	0,20	W/(m×K)
	392°F	0,97	BTU/(ft <sup>2</sup> ×h×°F/in)
	752°F	1,18	BTU/(ft <sup>2</sup> ×h×°F/in)
	1.112°F	1,32	BTU/(ft <sup>2</sup> ×h×°F/in)
	1.472°F	1,39	BTU/(ft <sup>2</sup> ×h×°F/in)

Analiză chimică			
Silice	SiO <sub>2</sub>	46	%
Dioxid de titan	TiO <sub>2</sub>	0,7	%
Oxid feric	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,5	%
Alumină	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7,0	%
Oxid de magneziu	MgO	19,0	%
Oxid de calciu	CaO	3,5	%
Oxid de sodiu	Na <sub>2</sub> O	0,2	%
Oxid de potasiu	K <sub>2</sub> O	10,0	%
Pierdere la aprindere la 1.025°C (1.877°F)	LOI	7,0	%

Cod poziție tarifară sistem armonizat (Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor)	6806.90.00	
Culoare	Nisip	

Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 15.3.2023

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemarca

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)



Dimensiuni	Lungime	Lățime	Grosime
Maxim	1.260mm	1.000mm	114mm
Minim	Conform specificațiilor Dvs	Conform specificațiilor Dvs	12,7mm
Toleranțe standard*	Până la $\pm 4,0$ mm	Până la $\pm 2,5$ mm	Până la $\pm 1,0$ mm
Toleranțe prelucrare mecanică*	Până la $\pm 2,5$ mm	Până la $\pm 2,5$ mm	Până la $\pm 1,0$ mm

\*Toleranțele dimensionale depind de lungime și lățime

## Informații generale

Nu toate combinațiile de marimi sunt disponibile pentru comandă.

Vă rugăm contactați Skamol pentru a afla toleranțele la anumite dimensiuni.

## Dimensiuni standard

Va rugăm verificați lista de prețuri sau contactați Skamol.

## Prelucrare

Putem executa prelucrări ale plăcilor în diferite forme conform specificațiilor clientului.

## Ambalare

Produsele vor fi ambalate conform standardelor Skamol.



Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 15.3.2023

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemarca

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)