

	Valore	Unità di misura
Densità apparente	≤ 1.600	kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla compressione	CS IV	
Assorbimento d'acqua	Classe W0	
Permeabilità al vapore acqueo, μ (EN 12086)	≤ 15	
Adesione	≥ 0,08	N/mm <sup>2</sup> FP B
Conducibilità termica, λ <sub>10 a secco</sub> (valore tabellare medio; P=50%)	0,61	W/m×K

Informazioni generali		
Dimensioni del sacco	20	kg
Consumo (per sacco)	5	m <sup>2</sup>
Durata di conservazione	12	mesi
Temperatura di applicazione	da +5 a +25	°C
Tempo aperto a +20°C	60	minuti
Acqua aggiunta (per sacco)	5	L

Classificazione di reazione al fuoco (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Classe A1	
Codice doganale HS (Sistema armonizzato)	2824.50.90	
Colore	Grigio	



I dati sopra riportati sono i risultati medi dei test condotti secondo procedure standard e sono soggetti a variazioni. I dati contenuti in questa scheda sono forniti in buona fede come servizio tecnico e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori ed errori di stampa. Numero di revisione: 13.7.2022