

Skamol Structural Plaster

	Hodnota	Jednotky
Objemová hmotnost	1.600	kg/m ³
Maximální provozní teplota	200	°C
Pevnost v tlaku	CS III	
Absorpce vody	Třída W0	
Propustnost vodních par, μ	≤ 15	
Adheze	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Tepelná vodivost (průměrná tabulková hodnota; P=50%), λ_{10} v suchém stavu	0,61	W/mk
Obecné		
Velikost pytle	20	kg
Spotřeba, 2mm (na pytel)	7,5	m ²
Trvanlivost	12	měsíců
Teplota pro nalévání	+5 až +25	°C
Doba otevření při +20°C	60	minut
Přidaná voda (na pytel)	3,6 až +4,1	l
Klasifikace reakce na oheň (EN 13501-1 + A1)	Třída A1	
Číslo tarifu HS (harmonizovaný systém popisu a číselného označení zboží)	3824.50.90	
Barva	Bílá	



Data jsou průměrné výsledky zkoušek prováděných za standardních postupů a mohou podléhat změnám. Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytnuty v dobré víře jako technická služba a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Překlepy a chyby vyhrazeny. Číslo revize: 7.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polsko
Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

