

Skamol Structural Plaster

	Værdi	Enhed
Vægtfylde	1.400 til 1.500	kg/m ³
Vanddamptransmission, μ (EN 1015-19)	≤ 15	
Generelt		
Sækstørrelse	20	kg
Forbrug, 2mm (pr. sæk)	7,5	m ²
Holdbarhed	12	måneder
Hældetemperatur	+5 til +25	°C
Åbningstid ved +20°C	60	minutter
Tilsat vand (pr. sæk)	3,6 til 4,1	L
Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)	2824.50.90	
Farve	Hvid	



Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 13.7.2022