

Skamol Structural Plaster

	Valoare	U.M.
Densitate aparentă	1.400 la 1.500	kg/m ³
Transmisia vaporilor de apă, μ (EN 1015-19)	≤ 15	
General		
Dimensiunea sacului	20	kg
Consum, 2mm (per sac)	7,5	m ²
Valabilitate	12	luni
Temperatura de turnare	De la +5 la +25	°C
Timp de deschidere la +20°C	60	minute
Apă adăugată (per sac)	Între 3,6 și 4,1	L
Clasificare pentru reacția la foc (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Clasa A1	
Număr de tarif HS (Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor)	2824.50.90	
Culoare	Alb	



Datele sunt rezultate medii ale testelor efectuate în cadrul procedurilor standard și pot fi modificate. Datele conținute în această fișă tehnică sunt furnizate cu bună-credință ca serviciu tehnic și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Fac excepție erorile și greșelile de tipar. Număr modificare: 13.7.2022