

Návod k montáži: Skamol Smooth Plaster



1 Příprava desky SkamoEnclosure Board.



2 Smíchejte hladkou omítku Skamol Smooth Plaster s vodou podle uvedeného směšovacího poměru.



3 Naneste hladkou omítku Skamol Smooth Plaster v rovnoměrné vrstvě o tloušťce 1,5–3mm.

Oblast použití

Hladká omítká Skamol Smooth Plaster se používá jako dokončovací omítká na deskách SkamoEnclosure Board.

Pro zajištění hladkého povrchu je důležité, aby byly desky SkamoEnclosure Board, nářadí, míchací nádoby a voda zbavené prachu a dalších nečistot jakéhokoli druhu.

Nedoporučuje se zapalovat oheň v krbu, dokud není hladká omítká Skamol Smooth Plaster zcela vytvrzená.

- A** Odstraňte prach z povrchu desek SkamoEnclosure Board.
- B** Aplikujte penetraci Skamol Primer na povrch desky SkamoEnclosure Board, kam se má nanášet hladká omítká Skamol Smooth Plaster.
- C** Ve spojích se používá spojovací páska Skamol Joint Tape, aby se zabránilo jejich popraskání.
- D** Rohy se ochrání rohovým profilem SkamoEnclosure Corner.
- E** Hladká omítká Skamol Smooth Plaster se míchá v poměru 5,5–6,5L čisté vody na 15kg pytel.
 - 4 litry vody se nalijí do míchací nádoby
 - Za intenzivního míchání se přidá celý obsah pytle hladké omítky Skamol Smooth Plaster (15kg)
 - Zbývající 1,5–2,5 litry vody se přidávají postupně do směsi, dokud není dosaženo požadované konzistence
 - Směs je nutné poté intenzivně míchat po dobu nejméně 5 minut
 - Nechte směs odpočívat po dobu 10–15 minut a poté ji míchejte znovu, dokud není směs zcela hladká a bezbublin
 - Po smíchání lze hladkou omítku Skamol Smooth Plaster používat po dobu 30–60 minut
- F** Hladká omítká Skamol Smooth Plaster se nanáší na desky SkamoEnclosure Board pomocí ozubené špachtle za účelem dosažení rovnoměrné tloušťky vrstvy (1,5–3mm). Poté se hladká omítká Skamol Smooth Plaster vyrovná a zahladí filcem.
- G** Povrchovou úpravu rámu okolo krbu lze provést po vytvrzení (4–5 dní při 20 °C). Volitelně ho lze natřít difúzně otevřenou barvou.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com